


臺灣固品企業有限公司

Ku Ping Enterprise Co., Ltd.



試驗報告表

TEST REPORT

試驗結果：

Result

SN-03 SN-Ag0.1-5.0 Cu0.1-2.0

03/05/24 04:51

Sample-No 403052 Sn Cu Bar.

	Pb	Sb	As	Bi	Cd	In	Ag
1	0.0246	.00531	.00523	.00022	0	.00261	0
2	0.0248	.00542	.00516	.00022	0	.00268	0

	Cu	Al	Fe	Ni	Zn	Sn
1	0.699	.00044	.00111	.00039	.00022	99.26
2	0.707	.00044	.00115	.00039	.00022	99.25

SN-03 SN-Ag0.1-5.0 Cu0.1-2.0

03/05/24 04:51

Sample-No 403052 Sn Cu Bar.

Average of 2 sparks

	Pb	Sb	As	Bi	Cd	In	Ag
X	0.0247	.00537	.00519	<.00100	<.00010	.00265	<.00100

	Cu	Al	Fe	Ni	Zn	Sn
X	0.703	<.00100	.00113	<.00100	.00022	99.26

試驗品名：

Name of Article **LEAD-FREE. SOLDER**

試驗日期：

Date 表圖右上角

試驗依據：

Method **SPARK-ATOMIC ENISSION SPECTROMETER**

試驗者：

Analyst

試驗數量：

Piece **1 PCS**

委託者：

Applicant

試驗內容：

Content PB 鉛 SB 銻 AS 銻 BI 鉍 CD 鎘 IN 銦 AG 銀 CU 銅 AL 鋁
FE 鐵 NI 鎳 ZN 鋅 SN 錫

備註：
Remark

考慮換錫之標準，由各家自行定訂各雜質比之含量值，當雜質比超過所設值之上限，就應更換新錫。

1. 為第一次化驗。

2. 為第二次化驗。底下為平均值。