


臺灣固品企業有限公司

Ku Ping Enterprise Co., Ltd.



試驗報告表

TEST REPORT

試驗結果：

Result

SN-02 SN-Sn/Pb 63/37 6604/95 03/06/24 05:49

Sample-No 63/37 Solder Bar.

	Pb	Sb	As	Bi	Cd	In	Ag
1	36.97	.00087	.00453	.00007	0	.00077	.00001
2	36.99	.00086	.00450	.00007	0	.00074	.00001

	Cu	Al	Fe	Ni	Zn	Sn
1	.00021	.00046	.00081	.00026	.00045	63.03
2	.00021	.00049	.00128	.00027	.00044	63.00

SN-02 SN-Sn/Pb 63/37 6604/95 03/06/24 05:49

Sample-No 63/37 Solder Bar.

Average of 2 sparks

	Pb	Sb	As	Bi	Cd	In	Ag
X	36.98	<.00100	.00452	<.00100	<.00100	<.00100	<.00100

	Cu	Al	Fe	Ni	Zn	Sn
X	<.00100	<.00100	.00105	<.00100	<.00100	63.01

試驗品名：

Name of Article SOLDER

試驗日期：

Date 表圖右上角

試驗依據：
Method SPARK-ATOMIC ENISSION
SPECTROMETER

試驗者：

Analyst

試驗數量：

Piece 1 PCS

委託者：

Applicant

試驗內容：
Content PB鉛 SB錒 AS鉍 BI鉍 CD鎘 IN銦 AG銀 CU銅 AL鋁
FE鐵 NI鎳 ZN鋅 SN錫

備註：考慮換錫之標準，由各家自行定訂各雜質比之含量值，當雜質比超過所設值之上限，
Remark 就應更換新錫。

1. 為第一次化驗。
2. 為第二次化驗。底下為平均值。